

Descripción

Pasta Antigripante Cerámica

WS 2950 S es una pasta antigripante especial para la lubricación a altas temperaturas de uniones de tornillos y partes deslizantes. El alto contenido de lubricantes sólidos, principalmente cerámica o polvos similares, hace posible la separación de tornillos después de largos períodos de tiempo a muy altas temperaturas.

Características

- Buenas propiedades sellantes.
- Resistente al agua y a la corrosión.
- Buenas propiedades de separación después de largos períodos a altas temperaturas.
- Previene el agarrotamiento y la oxidación.
- Buen sellante contra gases corrosivos y líquidos.
- Buena transferencia del calor.
- Evita la corrosión galvánica.
- Libre de sulfuro, plomo y níquel. Buena para remplazar pastas antigripantes que contienen níquel.

Aplicaciones

- Para tornillos conectados calientes, por ejemplo: turbinas, escapes, engranajes, ventiladores, cadenas, superficies deslizantes y ejes. En industrias como la petroquímica, centrales eléctricas, etc.
- Ideal para tornillería de inoxidable.
- Para lubricación de cojinetes deslizantes a altas temperaturas y baja velocidad. El fluido base evapora a altas temperatura y queda una muy buena película sólida lubricante.
- En montajes y desmontajes para prevenir el agarrotamiento a altas presiones y velocidades lentas.

Modo de empleo

- Agitar el aerosol durante al menos 1 minuto.
- Aplicar una película fina y uniforme.
- Purgar el aerosol una vez utilizado:
 1. Presionar la boquilla con el bote al revés durante unos instantes.
 2. Mantener hasta que lo que se expulse sea solo gas.
- De esta forma limpiaremos de grasa el conducto y la boquilla y evitaremos posibles obstrucciones a la hora de volver a utilizar el aerosol.

Datos Técnicos (Sin Propelente)

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS 2950 S	----
Estado	----	Grasa	----
Color	----	Blanco	----
Aceite base	----	Sintético	----
Penetración	mm	330 (0,1)	ASTM D-217
NLGI	----	1	DIN-51818
Temperatura de operación	°C	-30 a +1400	----
Densidad a 15°C	Kg/m ³	140	SEB 181301
Carga de soldadura	Kg	>700	IP-239