

Descripción

Pinturas RAL 0000 S

Pintura formulada con resinas acrílicas y pigmentos de elevada calidad, de gran adherencia y secado rápido, para obtener un acabado perfecto y brillante sobre cualquier superficie.

Disponible en más de 60 colores RAL.

Características

- Excelente cubrición.
- Gran adherencia.
- Secado rápido.
- Alta calidad de pigmentos.

Aplicaciones

- Retoques y pintado de todo tipo de superficies: plástico, metal, piedra, madera, etc.
- Para todo tipo de sectores: industria en general, construcciones metálicas, automoción, bricolage, carpintería, etc.

Modo de empleo

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Pulverizar a una distancia de unos 25-30 cm.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres. En plásticos como PS y PP aplicar una capa de anclaje.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una gruesa, (repintable a los diez minutos con la misma pintura).
- Condiciones de aplicación:
 - - Tª Ambiente mínima: 8°C
 - - Tº Superficie: 5-50 °C
 - - Humedad máxima: 85% R.H.P.

Modo de empleo

- Purgar el aerosol después de su uso:
 - 1. Presionar la boquilla con el bote al revés durante unos instantes.
 - 2. Mantener hasta que lo que se expulse sea solo gas.

De esta forma limpiaremos de pintura el conducto y la boquilla y evitaremos posibles obstrucciones a la hora de volver a utilizar el aerosol.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.

Datos Técnicos

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS RAL 0000 S	----
Estado	----	Líquido	----
Color	----	Consultar carta de Rals disponibles	----
Tipo de resina	----	Acrílica	----
Brillo 60°	----	>60%	ASRM D-523 ISO 2813
Secado al tacto	----	10'	ASTM D-1640 ISO 1517
Espesor de capa seca	μ/capa	15	----
Adherencia	----	B	ASTM D-3359 ISO 2409
Rendimiento teórico aerosol 400 ml	m²	2	----
Diluyente	----	Acetato de butilo	----
Tiempo de repintado	min	10	----
Resistencia del pintado al calor	°C	120	----
Vida de producto	años	2	----

R-300-73 Ed. 1.0